



TEGERA® CHEMFORCE 18601A



Learn more

ZANESLJIVA ZAŠČITA PRED ŠTEVILNIMI KEMIČALIAMI.

Vsestranske rokavice iz tankega nitrila (0,38 mm/14,9 mila), odporne proti kemikalijam in primerne za vsa področja uporabe, od gospodinjstva do kemične industrije. Odličen oprijem zaradi izbočenega karirastega vzorca. Brez lateksa. 12 parov/sveženj. 144 svežnjev/škatlo.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Trpežne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Zaščita pred kemikalijami
- Odobreno za delo z živili
- Brez ftalatov
- Brez lateksa
- Odpornost na olja in maščobe
- Vodotesno

PREPREČUJE TVEGANJE

Korozivne poškodbe, Stik z umazanijo, Stik s kemikalijami, Stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, Okolja z mikrobiološkim tveganjem, Zdravju nevarna okolja, Korozivna okolja, Mokra okolja, Olnata in mastna okolja, Umazana okolja, Zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, Kemijsko tehnična dela, Kemična dela, Čiščenje, Ravnanje z živili, Laboratorijsko delo, Pleskarska dela s pršenjem barve, Pleskarstvo, Dela v papirni industriji, Polaganje ploščic

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, Naftna, plinska, petrokemična industrija, Predelava živil, Celuloza in papir, Kemična, Guma in plastika, Avtomobilska, Objekti

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Chemforce

DEBELINA 0,38 mm

DOLŽINA 310 mm

SPRETNOST 5

NOTRANJOST Podloženo s kosmi

ZASNOVA OPRIJEMA Dvignjen karo vzorec oprijema

BARVA Zelena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/144

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST



EN
388:2016+A1:2018
4101X



FUNKCIJE



Waterproof



TP TC 019:2011



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AJKLOT



Chemical protection



Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	J	K	L	O	T
Stopnja prepustnosti	2	6	6	3	4	6
% degradacije	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
10	18601A-10	7340118487168
11	18601A-11	7340118487151
12	18601A-12	7340118487144
7	18601A-7	7340118487137
8	18601A-8	7340118487120
9	18601A-9	7340118487113

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com